

POLYDET® PreVin



Aufbau	PVC-Schicht, Glasmatte, Glasgelege, UP-Recycling-Harz
Dicke Trägerlaminat	1,4 mm
Gesamtdicke	2,5 mm
Breite	bis 2.800 mm
Rollenlänge	60 m
Verklebevorbereitung	einseitig corona

Produktbeschreibung

- dekorative Vinyloberfläche
- vorselektierte Designs auf Lager
- kombiniertes Material-Know-how für fortschrittliche Produkte
- klebstofffreie Kaschierung
- fugenlose Oberfläche
- einfach zu handhaben & zu installieren

Technische Daten

		Einheit	Norm
Dicke	2,5	mm	
Physikalische Eigenschaften			
Dichte	1,35	g/cm ³	ISO 1183-1A
Glasgehalt	25	%	ISO 1172
Flächengewicht	3,4	kg/m ²	
Mechanische Eigenschaften			
Biegefestigkeit	122	N/mm ²	ISO 14125
Biege-E-Modul	2.000	N/mm ²	ISO 14125
Randfaserdehnung	7,8	%	ISO 14125
Zugfestigkeit	115	N/mm ²	ISO 527-4
E-Modul	6.750	N/mm ²	ISO 527-4
Reißdehnung	2,1	%	ISO 527-4
Schlagfestigkeit	86	kJ/m ²	ISO 179-1/2n
Durchstoßversuch	26	Nm	ISO 6603-2

Die angegebenen Kenndaten sind an Stichproben gemessene Werte und stellen daher keine Werkstoffspezifikationen dar.